



ZOMA 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

2427 Baracs, Dózsa György u. 16.

Telefon: +36 (20) 972-3394

E-mail: info@zomabt.hu

www.zomabt.hu

Adószám: 22375526-2-07

Bankzámlaszám: 10102969-54770900-01000009

Kezelési, karbantartási útmutatás műgyanta padlókhöz

A műgyanta padlók vegyileg ellenálló, nagy kopásállóságú bevonatot képeznek az aljzaton. A lakossági felhasználásra javasolt lehetőleg **PH semleges** tisztítószer alkalmazhatók. Nem javasoltak alkalmazásra alkohol, aceton, metilénklorid illetőleg ezek származékaiból készült koncentrátumok, mivel ezek tömény oldatai néhány óra alatt a bevonat „felpuhulását” okozzák. Hasonlóan káros hatásúak lehetnek az erős oxidáló szerek (mint pl.: tömény hypo, stb.) melyek, mint közismert a szerves anyagok oxidatív roncsolását okozzák.

A csúszásmentes műgyanta burkolatokat hatékonyan csak forgókefés műanyag szálakkal ellátott gépi tisztítóberendezésekkel lehet takarítani, mert csak ez tudja az érdesítő szemcsék közé beült szennyeződéseket eltávolítani.

Az un. tükör műgyanta padlókat a hagyományos tisztítási technológiákkal lehet takarítani. A nedves tükör padló fokozottan csúszásveszélyes, amire a személyzet, dolgozók figyelmét fel kell hívni.

Az esetlegesen kopásból, karcolódásból származó esztétikai hibákat wax tartalmú ápolószerekkel lehet eltüntetni.

A műgyanta padlóra került szennyeződéseket lehetőleg legkésőbb 8 órán belül fel kell takarítani!!! Legyen szó akár a legártalmatlanabbnak tűnő egyszerű olajról is még fokozottan vegyszerálló padló esetében is. A padlón lévő szennyeződést alkotó vegyületek közt lehetnek nagyon agresszívok is, ezek a padló felpuhulását, roncsolódását eredményezhetik 8 órát meghaladó reakció esetén.