

AMERIN[➔] padlóbevonó anyagok vegyszerállósága

	AMERIN [➔] DT-4	AMERIN [➔] UD-4
Víz	++	++
Víz 100 °C-os	+	+
Oldószerek		
Aceton	-	-
Aromás szénhidrogének	+	-
Benzin	++	++
Benzol	+	-
Butil acetát	++	-
Dibutilftalát	++	++
Etilalkohol	-	-
Etilalkohol 10%	+	+
Hidrogénperoxid 3%	++	+
Metilénklorid	-	-
Toluol	+	-
Savak		
Bórsav 3%	++	+
Ecetsav 5%	++	+
Foszforsav 10%	+	-
Kénsav 20%	+	-
Salétromsav 10%	+	+
Sósav 20%	++	+
Lúgok		
Ammóniumhidroxid	++	+
Káliumhidroxid 10%	++	+
Nátriumhidroxid 10%	++	+
Nátriumhidroxid 20%	+	-
Egyéb		
Ásványolaj	++	++
Kenőanyagok	++	++
Klóros víz	+	+
Szappanoldat	++	++
Tej	++	++

A táblázatban alkalmazott jelölések:

++ ellenálló, + rövid igénybevétel esetén ellenálló, - nem ellenálló