



2427 Baracs, Dózsa György u. 16.
Telefon: +36 (20) 972-3394
E-mail: info@zomabt.hu
www.zomabt.hu
Adószám: 25830581-2-07
Bankszámlaszám: 10400463-50526753-50851004

Kezelési, karbantartási utasítás műgyanta padlókhoz

A műgyanta padlók vegyileg ellenálló, nagy kopásállóságú bevonatot képeznek az aljzaton.

A lakossági felhasználásra javasolt lehetőleg **PH semleges** tisztítószer alkalmazhatók. Nem javasoltak alkalmazásra alkohol, aceton, metilénklorid illetőleg ezek származékaiból készült koncentrátumok, mivel ezek tömény oldatai néhány óra alatt a bevonat „felpuhulását” okozzák.

Hasonlóan káros hatásúak lehetnek az erős oxidáló szerek (mint pl.: tömény hypo, stb.) melyek, mint közismert a szerves anyagok oxidatív roncsolását okozzák.

A csúszásmentes műgyanta burkolatokat hatékonyan csak forgókefés műanyag szálakkal ellátott gépi tisztítóberendezésekkel lehet takarítani, mert csak ez tudja az érdesítő szemcsék közé beült szennyeződésekeltávolítani. A maradó folyadékot pedig takarítógéppel kell eltávolítani a felületről.

Az un. tükör műgyanta padlókat a hagyományos tisztítási technológiákkal lehet takarítani. A nedves tükör padló fokozottan csúszásveszélyes, amire a személyzet figyelmét fel kell hívni.

Az esetlegesen kopásból, karcólódásból származó esztétikai hibákat wax tartalmú ápolószerekkel lehet eltüntetni.

A műgyanta padlóra került szennyeződésekeltávolítását lehetőleg legkésőbb 8 órán belül fel kell takarítani!!!

Legyen szó akár a legártalmatlanabbnak tűnő egyszerű olajról is még fokozottan vegyszerálló padló esetében is. A padlón lévő szennyeződéset alkotó vegyületek közt lehetnek nagyon agresszívok is, ezek a padló felpuhulását, roncsolódását eredményezhetik 8 órát meghaladó reakció esetén.