

DIBt- Testing group	A mérési körülményektől eltérő igénybevétel - magasabb hőmérséklet, más koncentráció vagy vegyszerkeverékek használata - esetén a lenti adatok érvénytelenek, változhatnak. Ilyen esetekben az Infocenter, vagy a termékmanager ad tájékoztatást. Bizonyos vegyszerek színváltozást okozhatnak, de ez a bevonat műszaki megfelelőségét nem befolyásolja.	StoPox BB OS/DV 101	StoCryl BF 100	StoCryl BF 200	StoPox CH 700	StoPox DV 100	StoPox DV 500	StoPur DV 506/520	StoPox EP Dicksiegel	StoPox GMH E	StoPur IB 501	StoPur IB 511/512	StoPox KU 101	StoPox KU 180	StoPox KU 401/411	StoPox KU 601	StoPox KU 611/612	StoPox KU 613	StoPur KV	StoPox MH 105	StoPox PH DVE	StoPox UA	StoPox WB 100/110/113	StoPox WHG Deck 100/110	StoPox LAU Deck/LAU Deck A	StoPox WL 100/150 trans.	StoPox WL 100/200	StoPox WL 113	StoPur WV 100/200 transparent	StoPur WV 100/150/200	StoPur WV 210	
	Vas (III)-klorid granulátum (60% FeCl3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Vas (III)-klorid oldat 46%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	Vegyí jégoldó (izopropil-alkohol / glikol 2:1)	●	●	●	●	●	●	●	-	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Víz (sótalanított)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Vörösbőr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4	Xilol	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Zsaluolaj	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Zsíralkohol-etoxilát és -propoxilát	●	●	●	○	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
	Zsíralkohol-poliglikol-éter	●	●	●	○	●	●	●	○	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
	Zsíralkohol-szulfonát (tenzid)	●	●	●	○	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	○	○	○	○	○	
3a	Zsír-sav-metilészter (biodiesel)	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	●	-	●	●	-	-	-	-	-		
	Jelmagyarázat																															
	●	ellenálló (14 napig vizsgált), bizonyos színeknél szín-eltérés előfordulhat																														
	○	rövid idejű igénybevétel (max. 3 nap) megengedett, színváltozás, illetve hólyagosodás léphet fel																														
	-	nem ellenálló																														
	♦	a német előírásoknak (vízvédelmi törvény) való megfelelőséget igazoló intézeti vizsgálati bizonyítvánnyal rendelkezik																														
*	:	ellenálló, amennyiben a vegyszer nem kíván(???) elektrosztatikus vezetőképességet																														